

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 192 922
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 85890313.1

(51) Int. Cl.⁴: F 16 L 11/08

(22) Anmeldetag: 17.12.85


(30) Priorität: 25.02.85 AT 547/85

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.09.86 Patentblatt 86/36(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE(71) Anmelder: Semperit Aktiengesellschaft
Modecenterstrasse 22
A-1031 Wien(AT)(72) Erfinder: Donauer, Albert
Industriestrasse 162
A-1220 Wien(AT)

(54) Schlauch zum Fördern heisser Medien, wie Heissbitumen, Teer oder Asphalt.

(57) Der insbesondere zum Fördern von Heissbitumen, Teer oder Asphalt vorgesehene Schlauch weist eine Schlauchseele, eine Schlauchdecke und gegebenenfalls eine Zwischenschicht, jeweils aus elastomeren Materialien, und eine

Verstärkung auf. Erfindungsgemäß besteht nun ~~zunächst~~ ^{zumindest} die Schlauchseele aus einer Elastomermischung auf der Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomers.



Schlauch zum Fördern heißer Medien, wie Heißbitumen, Teer oder Asphalt

Die Erfindung betrifft einen Schlauch zum Fördern heißer Medien mit einer Temperatur von bis zu mindestens 230° C, wie Heißbitumen, Teer oder Asphalt, mit einer Schlauchseele, einer Schlauchdecke und gegebenenfalls zumindest einer Zwischenschicht jeweils aus elastomeren Materialien und mit einer eingebetteten Verstärkung.

An derartige, zum Fördern von heißen flüssigen Medien, wie Heißbitumen oder Teer, geeignete Schläuche werden hohe Anforderungen gestellt. So muß insbesondere die Schlauchseele eine hohe chemische Beständigkeit gegen die durchfließenden Medien aufweisen und entsprechend temperaturbeständig sein. Bei der Schlauchdecke steht nicht nur die hohe Temperaturbeständigkeit und die Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen im Vordergrund, sondern auch eine hohe Witterungs- und Ozonbeständigkeit. Einer der herkömmlichen bekannten Schläuche dieses Typs weist eine Schlauchseele, hergestellt aus einer Nitrilkautschukmischung, und eine Schlauchdecke, hergestellt aus einer Chloroprenkautschukmischung auf. Die Verstärkung wird von einer ebenfalls in eine Nitrilkautschukmischung eingebetteten Stahlspirale und von zwei gummierten Kordgewebelagen gebildet. Durch den Nitrilkautschuk ist zwar die chemische Beständigkeit gegen die zu fördernden Materialien gegeben, doch hält diese Elastormischung dem Angriff durch Chemikalien und den auftretenden hohen Temperaturen auf längere Zeit nicht stand. Die aus einer Chloroprenkautschukmischung bestehende Schlauchdecke liefert die erforderliche Witterungs- und Ozonbeständigkeit des Schlauches, doch bewirken die hohen Einsatztemperaturen, daß das Deckenmaterial relativ rasch hart und brüchig wird.

Ein weiteres Problem dieses bekannten Schlauches betrifft die Haftung der einzelnen Elastomer- bzw. Kordgewebeschichten aneinander, da gesonderte, die Haftung bewirkende Maßnahmen zu treffen sind, die jedoch den auf-
5 tretenden hohen Temperaturen auf Dauer nicht standhalten.

Zusammenfassend resultiert daraus eine relativ kurze Lebensdauer dieser Schläuche, die sich darin äußert, daß der Schlauch durch die Temperaturschwankungen beim Erhitzen und nach dem Abkühlen spröde wird und beim
10 Hantieren, wie An- und Abkoppeln zum unbemerkten Brechen der Innenschicht neigt. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Gefahr, daß der Schlauch an einer Stelle durchbricht und heißes Fördermaterial, beispielsweise Bitumen, austritt. Abgesehen von den Beschädigungen und der Umwelt-
15 verschmutzung, die damit verbunden sein können, besteht eine hohe Verletzungsgefahr für das Bedienungspersonal, das das Be- und Entladen der Tanks durchführt und überwacht.

Die Erfindung hat sich nun die Aufgabe gestellt, einen
20 Schlauch der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß er eine wesentlich längere Lebensdauer im Betrieb unter den auftretenden hohen Temperaturen, gegenüber den bekannten Schläuchen, aufweist.

Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch,
25 daß zumindest die Schlauchseele aus einer Elastomermischung auf der Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomers besteht.

Die erfindungsgemäß zumindest für die Schlauchseele eingesetzte Elastomermischung auf der Basis eines Ethylen-
30 Acrylat-Elastomers, befriedigt voll hinsichtlich der Eigenschaften, die an Schläuche zum Fördern von Heißbitumen, Asphalt oder Teer gestellt werden. Im Rahmen

der Erfindung wurde nämlich festgestellt, daß eine derartige Elastomermischung nicht nur die gewünschte, lang anhaltende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis zu 230° C und gegen Temperaturschwankungen in einem großen Bereich aufweist, sondern auch die chemische Beständigkeit gegen Heißbitumen, heißen Asphalt und Teer, wie sie insbesondere die Schlauchseele verlangt. Abgesehen davon sind bei dieser Elastomermischung hervorragende mechanische Eigenschaften, wie beispielsweise gute Kerbzähigkeit, die ebenfalls für eine lange Lebensdauer des Schlauches mitverantwortlich sind, gegeben.

Der erfindungsgemäße Schlauch wird somit den an diesen Schlauchtyp gestellten hohen Anforderungen gerecht und weist eine um ein Vielfaches höhere Lebensdauer als die bekannten Schlauchtypen zum Fördern von Heißbitumen, Asphalt oder Teer auf.

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn nach einem weiteren Erfindungsgedanken als Verstärkung zumindest eine nicht voll bedeckende Einlage aus einem hoch temperaturbeständigen und hochfesten Material vorgesehen ist. Hiedurch ist eine Durchsetzung jeder Verstärkungseinlage mit Elastomermaterial gewährleistet, wodurch eine sehr gute Haftung zwischen aneinandergrenzender Elastomerschichten erzielbar ist.

Dieser Vorteil ist insbesondere dann gegeben, wenn die Verstärkungseinlage von einem offenmaschigen Geflecht gebildet ist. Durch den Einsatz eines Geflechtes als Verstärkungseinlage(n) sind die bei den Schlauchkonstruktionen gemäß des Standes der Technik auftretenden Probleme mit der Haftung Elastomerschichten/Verstärkungseinlagen wesentlich vermindert. Das ist insbesondere auch auf die sehr gute Einbettung des Geflechtes im Elastomer zurückzuführen.

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist es besonders vorteilhaft, wenn als offenmaschiges Geflecht für die Verstärkungseinlage(n) eine Aramid eingesetzt wird.

Aramid ----- ist nicht nur ein hoch
5 temperaturbeständiges, sondern auch ein hochfestes Material und daher bevorzugt geeignet.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung bestehen auch die Schlauchdecke und die gegebenenfalls vorhandene Zwischenschicht bzw. die gegebenenfalls vor-
10 handenen Zwischenschichten aus einem Elastomermaterial auf der Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomers, wobei vorzugsweise ein und dieselbe Elastomermischung eingesetzt ist. Da diese Elastomermischung auf der Basis des Ethylen-Acrylat-Elastomers zusätzlich noch
15 eine hohe Ozon-, Witterungs- und Abriebsbeständigkeit aufweist, ist sie als Material für die Schlauchdecke bestens geeignet. Durch die Verwendung sehr ähnlicher oder auch ein und derselben Elastomermischung(en) für die Elastomerschichten des Schlauches ist ein im
20 wesentlichen homogener Schlauchaufbau gegeben. Dieser wirkt sich dadurch günstig aus, daß die unter dem Einfluß höherer Temperatur auftretende Volumsquellung in ähnlichem bzw. gleichem Ausmaß erfolgt, was zusätzlich ein lange Lebensdauer des Schlauches begünstigt. Liegen
25 nämlich, wie bei den herkömmlichen Schläuchen dieses Typs, unterschiedliche Elastomermischungen aufeinander, so bewirkt die auch unterschiedliche Volumsquellung Spannungen, die ein Ablösen der Schichten voneinander begünstigt.

30 Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung sind der Ethylen-Acrylat-Elastomermischung haftungsverbessernde Zusätze, vorzugsweise Kieselsäure, beigemischt. Als Zusatz

ist insbesondere Kieselsäure geeignet, da durch diese eine sehr gute Haftung der Elastomerschichten zu den Verstärkungseinlagen und zu einer gegebenenfalls eingebetteten, die Knickbeständigkeit des Schlauches erhöhende
5 Stahleinlage bzw. Stahlspirale bewirkt wird. Es sind also keine gesonderten Maßnahmen zur Vermittlung der Haftung mehr erforderlich, auch die mit herkömmlichen Haftvermittlern bestehenden Probleme bezüglich deren nicht so hohen Temperaturbeständigkeit, sind nicht mehr
10 gegeben.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besteht die Elastormischung, bezogen auf 100 Gewichtsteile, aus 30 bis 70 Teilen Ethylen-Acrylat-Kautschuk, vorzugsweise 40 bis 60 Teilen und aus 20 bis 60 Teilen Füll-
5 stoffe und gegebenenfalls andere Zusätze, wie beispielsweise Kieselsäure, vorzugsweise 30 bis 40 Teilen, wobei der Anteil an Kieselsäure etwa 10 Teile beträgt. Eine derartige Mischung ist besonders geeignet zur Herstellung von Schläuchen zum Fördern von Heißbitumen, heißem Asphalt
20 oder Teer. Sie befriedigt voll hinsichtlich der bereits oben genannten für derartige Schläuche wesentlichen Eigenschaften. Neben den genannten Anteilen enthält die Mischung selbstverständlich noch Alterungsschutzmittel, ein Vernetzungssystem, wie Vernetzungsmittel und Beschleuniger
25 und Verarbeitungshilfsmittel.

Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Schlauches darstellt, näher beschrieben. Hierbei ist in der einzigen Zeichnungsfigur
30 ein Teilstück des Schlauches in Schrägansicht, schichtweise abgedeckt, dargestellt.

Gemäß der einzigen Zeichnungsfigur besteht der Schlauch

aus einer Schlauchseele 1, einer Schlauchdecke 2 und einer Zwischenschicht 3, die jeweils aus einem Elastomer bestehen. In die Zwischenschicht 3 ist eine Stahlschnecke 4 eingebettet, die die Knickbeständigkeit der Schlauchkonstruktion unterstützt. Zwischen der Zwischenschicht 3 und der Schlauchseele 1 bzw. der Schlauchdecke 2 befindet sich je eine Verstärkungseinlage 5.

Wesentlich ist nun, daß zumindest die Schlauchseele 1 aus einer Elastormischung auf der Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomer, besteht. Eine derartige Elastormischung zeichnet sich unter anderem durch eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen und durch eine hohe Witterungs-, Ozon- und Abriebsbeständigkeit aus. Im Rahmen der Erfindung wurde nun festgestellt, daß Ethylen-Acrylat-Kautschuk eine hohe chemische Beständigkeit gegen Heißbitumen oder flüssigen Asphalt und Teer aufweist, wobei auch die erforderliche Temperaturbeständigkeit bis in einen Bereich von mindestens 230° C gegeben ist.

Bevorzugt wird eine solche Elastormischung für jede der Schichten des Schlauches eingesetzt, wodurch ein weitgehend homogener Aufbau des Schlauches gewährleistet ist, was insbesondere die bei herkömmlichen Schläuchen für diesen Verwendungszweck bestehenden Probleme, die aus einer unterschiedlichen Volumsquellung unter Einfluß hoher Temperaturen resultieren, nämlich der Gefahr der Ablösung der einzelnen Schichten bzw. Einlagen voneinander, wesentlich vermindert.

Die Verstärkungseinlagen 5 werden bevorzugt von einem Aramidgeflecht gebildet. Die besondere Eignung von Aramid ist in der hohen Temperaturbeständigkeit und der hohen Festigkeit dieses Materials begründet. Das Aramidgeflecht

selbst bildet ein relativ offenmaschiges Gebilde, wird daher gut von der beidseitig vorliegenden, vorzugsweise gleichen oder gleichartigen Elastormischungen durchsetzt, wodurch eine Verbindung der beiden Elastomerschichten sozusagen durch Verschweißung und damit eine gute Haftung der Schichten sowohl zueinander als auch zur Verstärkungseinlage 5 leicht erzielbar ist.

Keinerlei gesonderte Maßnahmen zur Haftung, wie beispielsweise mittels herkömmlicher Haftvermittler, der einzelnen Schichten und Einlagen aneinander sind dann erforderlich, wenn der Elastormischung, beispielsweise Kieselsäure als haftungsverbessernder Zusatz beigemischt ist. Der Kieselsäureanteil in der Mischung bewirkt eine sehr gute Haftung zu dem in der Zwischenschicht 3 eingebetteten Stahldraht sowie zum Aramidgeflecht.

Die bekannten und herkömmlichen Haftvermittler haben außerdem den Nachteil, daß sie gegen hohe Temperaturen nur beschränkt beständig sind und somit die Lebensdauer der Schlauches, der insbesondere zum Fördern von Heißbitumen vorgesehen ist, reduzieren. Die durch den Kieselsäureanteil erzielbare hohe Haftung ist daher auch dann gewährleistet, wenn unter dem Einfluß des durch den Schlauch geförderten heißen Mediums eine gewisse Volumenquellung der Elastormischung auftritt.

Die für die einzelnen Schichten des Schlauches eingesetzte Elastormischung enthält, bezogen auf 100 Gewichtsteile, bevorzugt 40 bis 60 Gewichtsteile Ethylen-Acrylat-Kautschuk, 20 bis 60 Gewichtsteile Füllstoffe und gegebenenfalls andere Zusätze, wie beispielsweise Kieselsäure mit einem Anteil von etwa 10 Teilen, ferner die weiteren Zusatzstoffe wie Alterungsschutzmittel, Vernetzungssystem (Vernetzungsmittel, Beschleuniger) und Verarbeitungshilfsmittel.

Abweichend von der dargestellten Ausführungsform können auch eine oder mehr als zwei Verstärkungseinlagen 5 und auch eine größere Anzahl von Elastomerschichten im Schlauch angeordnet werden. Es ist auch denkbar, auf die Stahl-
5 verstärkung zu verzichten. Anstelle von Geflecht ist auch eine Spiraleinlage einsetzbar. Als Material für die Verstärkungseinlagen können auch Glas, keramische Fasern oder Carbonfasern verwendet werden.

Patentansprüche:

1. Schlauch zum Fördern heißer Medien mit einer Temperatur von bis zu mindestens 230° C, wie Heißbitumen, Teer oder Asphalt, mit einer Schlauchseele, einer Schlauch-
5 decke und gegebenenfalls zumindest einer Zwischenschicht jeweils aus elastomeren Materialien und mit einer eingebetteten Verstärkung, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die Schlauchseele (1) aus einer Elastomer-
10 mischung auf der Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomers besteht.
2. Schlauch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Verstärkung zumindest eine nicht voll be-
deckende Einlage (5) aus einem hoch temperaturbe-
ständigen und hochfesten Material vorgesehen ist.
- 15 3. Schlauch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungseinlage(n) (5) von einem offen-
mschigen Geflecht gebildet ist bzw. sind.
4. Schlauch nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
20 als offenmaschiges Geflecht für die Verstärkungsein-
lage(n) (5) ein Aramidgeflecht vorgesehen ist.
5. Schlauch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
25 die Schlauchdecke (2) und die gegebenenfalls vorhandene
Zwischenschicht (3) bzw. die gegebenenfalls vorhandenen
Zwischenschichten aus einem Elastomermaterial auf der
Basis eines Ethylen-Acrylat-Elastomers, wobei vor-
zugsweise ein unddieselbe Elastomermischung eingesetzt
ist, bestehen.
6. Schlauch nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
30 daß der Ethylen-Acrylat-Elastomermischung haftungsver-
bessernde Zusätze, vorzugsweise gefällte Kieselsäure,
beigemengt sind.

7. Schlauch nach Anspruch 1, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Elastomermischung, bezogen auf 100 Gewichtsteile, aus 30 bis 70 Teilen Ethylen-Acrylat-Kautschuk, vorzugsweise 40 bis 60 Teilen, und aus
- 5 20 bis 60 Teilen Füllstoffe und gegebenenfalls andere Zusätze, wie beispielsweise Kieselsäure, vorzugsweise 30 bis 40 Teilen, wobei der Anteil an Kieselsäure etwa 10 Teile beträgt, besteht.

